KRASKOFF Pro, Ltd

Материалы промышленного назначения

117546, Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 15
тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru
www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

Технологическая карта

Марка: Бетонит Лак 50 **ТУ 20.30.22-001-18862682-2018**

Лак для бетона, камня, кирпича и других минеральных поверхностей

ОПИСАНИЕ:

Влагоотверждаемый однокомпонентный полиуретановый лак для бетона, камня, и других минеральных поверхностей. Лак обладает высокой текучестью, проникающей и вяжущей способностью, высокой адгезией к минеральным поверхностям. Обладает высокой ударной вязкостью и высокими защитными свойствами к механическим и химическим нагрузкам. Полиуретановый лак стоек к постоянному контакту с водой; растворами нейтральных, кислых и щелочных электролитов; маслами минеральными, синтетическими, органическими; бензином, дизтопливом и т. п.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносится на: бетон, пескобетон, камень, шифер, кирпич.
Применяется для защиты бетона, камня, кирпича от атмосферных, механических и химических воздействий. Применяется для полов, стен, изделий, конструкций. Лак применяется для создания прозрачного защитного покрытия – пропитки для камня, кирпича, бетона, бетонной плитки, шифера и других минеральных поверхностей. Проявляет фактуру, создает эффект мокрого камня – лак «мокрый камень». Значительно уменьшает «эффект царапин» поверхности. Используется для эксплуатации внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно). Бетонит Лак 50 защищает от агрессивных сред (по кирпичу, камню), при нанесении на бетон глубоко пропитывает и упрочняет поверхность (до М600 и выше).
Применяется для защиты объектов:

- жилые, общественные, административные здания;
- торговые, выставочные залы;
- склады, производственные цеха практически любых отраслей промышленности;
- гаражи, паркинги, автомойки, автосервисы, ремонтные мастерские.

ФАСОВКА:	Металлическая тара: 5, 20 кг.
ПРИМЕНЕНИЕ:	
Условия нанесения:	Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от –30°С до +25°С и влажности не более 80%. Температура материала: от +10°С до +25°С.
Подготовка поверхности:	Основание бетона для нанесения лака должно быть чистым, сухим (влажность не более 4%), на нижних этажах должно иметь гидроизоляцию. Не допускаются замасленные участки, которые невозможно удалить при подготовке. Не должно содержать на поверхности цементного (известкового) молочка, старой краски. Непосредственно перед нанесением первого слоя лака поверхность обеспылить промышленным пылесосом. Поверхности камня, кирпича, шифера и т. п. очистить жесткой пластиковой щеткой. Для подготовки вертикальных бетонных поверхностей, изделий, конструкций может применяться химическая очистка бетона. При нанесении на низкопористые поверхности для предварительного грунтования рекомендуется нанесение глубоко проникающей грунтовки на полиуретановой основе. Глубокая грунтовка обеспечит максимальную пропитку поверхности.
Подготовка материала:	Готов к применению (не требует перемешивания).
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком, безвоздушным или воздушным распылением тонким однородным слоем, не допуская луж материла на поверхности.
Теоретический расход:	0,10–0,50 кг/м2 в зависимости от пористости поверхности.
Время высыхания при температуре 20°С:	Послойная сушка 8–12 часов после наступления степени 3, зависит от температуры и влажности основания, но не более чем через 24 часа.
Ввод в эксплуатацию при температуре 20°С:	После нанесения последнего слоя лака, через 1 сутки – пешеходная нагрузка, через 3 суток – полная механическая нагрузка на основание.
Температура эксплуатации:	От –60°С до +100°С, кратковременно до +120°С.
Очистка инструментов:	У-Растворитель, Сольвент, Бутилацетат.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав хранить и транспортировать при температуре от –40°С до +25°С в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов в закрытой таре – 6 месяцев с даты изготовления. Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.