KRASKOFF Pro, Ltd

Материалы промышленного назначения

117546, Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 15
тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru
www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

Технологическая карта

Марка: Бетонит Лак **ТУ 20.30.22-001-18862682-2018**

Лак для камня, кирпича, бетона, фасада и других минеральных поверхностей

ОПИСАНИЕ:

Органорастворимый однокомпонентный быстросохнущий лак на основе акрилового сополимера и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением целевых добавок для камня, кирпича и других минеральных поверхностей. Лак является как защитным, так и защитно-декоративным с отличными характеристиками по износостойкости и истираемости. Обладает повышенной атмосферостойкостью, что позволяет использовать его для фасадов зданий в условиях климатических перепадов температур, характеризуется повышенной ультрафиолетовостойкостью. В зависимости от пористости поверхности и количества слоев может иметь полуматовую, полуглянцевую или глянцевую текстуру. Проявляет фактуру, создает эффект «мокрого камня» – лак мокрый камень.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносится на: камень, шифер, кирпич, бетон, бетонную плитку, ЖБИ, штукатурку.

Применяется для защитно-декоративной отделки фасадов, бетонных полов, натурального и искусственного камня, бордюров, кирпича и других поверхностей, подвергающихся атмосферным и механическим воздействиям.

Используется для эксплуатации внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе. Глубоко проникает в основание покрываемой поверхности, защищает от агрессивных сред, сохраняя фактуру поверхности, при нанесении на бетон глубоко пропитывает и упрочняет поверхность.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 9, 18 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:	Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха при нанесении: от +5°С до +35°С, влажность – не более 70%. Температура материала: от +10°С до +25°С.
Подготовка поверхности:	Основание бетона и камня для нанесения Бетонит Лака должно быть чистым, сухим (влажность не более 5%), обеспыленным. Не допускаются замасленные участки, которые невозможно удалить при подготовке. Не должно содержать на поверхности цементного (известкового) молочка. Непосредственно перед нанесением первого слоя лака поверхность обеспылить промышленным пылесосом. Вертикальные бетонные поверхности, камень, кирпич, шифер и т. п. – очистить жесткой пластиковой щеткой.
Подготовка материала:	Готов к применению. При необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителями Сольвент, Бутилацетат, У-Растворитель.
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком, безвоздушным или воздушным распылением в 1–2 слоя.
Теоретический расход:	0,25–0,25 кг/м2 в зависимости от пористости поверхности.
Время высыхания при температуре 20°С:	Не более 1 часа до степени 3. Нанесение последующего слоя допускается после полного высыхания предыдущего и зависит от температуры и влажности.
Ввод в эксплуатацию при температуре 20°С:	После нанесения последнего слоя лака: через 1 сутки – пешеходная нагрузка, через 3 суток – полная механическая нагрузка на основание.
Температура эксплуатации:	От –30°С до +80°С.
Очистка инструментов:	После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты. При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -40°С до + 35°С. в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов в закрытой таре – 6 месяцев с даты изготовления. Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.