KRASKOFF Pro, Ltd

Материалы промышленного назначения

117546, Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 15
тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru
www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

Технологическая карта

Марка: Бетонит Плюс 50 **ТУ 20.30.22-001-18862682-2018**

Грунт-эмаль (краска) для бетонных полов

ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентная глянцевая грунт-эмаль для бетона на полиуретановой основе. Применяется для устройства тонкослойных полов промышленного и гражданского назначения внутри помещений и на открытом воздухе (ограничено). Покрытие обладает высокой атмосферо-, водо-, хим- и солестойкостью, выдерживает прямое воздействие растворов минеральных кислот с концентрацией до 15%. Покрытие из 2–3 слоев эмали сохраняет защитные свойства в условиях умеренного и холодного климата не менее 5 лет внутри помещений (в зависимости от степени подготовки поверхности).

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносится на: бетон, пескобетонную стяжку, мозаичный бетон, не глазированную плитку, магнезиальный бетон, кирпич, асбоцемент. Краска на основе полиуретана применяется для защиты бетонных и других минеральных оснований промышленного и гражданского назначения предпочтительно внутри помещений, ограниченно на улице без доступа прямого солнечного света:
• складов, ангаров, холодильников, морозильников;
• цехов;
• многоэтажных парковок, гаражных комплексов, автосервисов, автомастерских и т. д.;
• торговых, выставочных, спортивных залов; жилых, общественных, административных зданий – везде, где при высокой проходимости и постоянном абразивном трении полиуретановая краска по бетону для пола износостойкая поможет защитить полы от истирания.

ФАСОВКА:

Металлическая тара:7; 25 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:	Работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%, рекомендуемая температура материала: от +10°С до +25°С.
Подготовка поверхности:	Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой, чистой, ровной, без масляных пятен и известкового молочка, с влажностью основания не более 4%. Не допускается нанесение эмали на поверхности, ранее окрашенные силикатными и известковыми красками без их предварительной очистки. При низкой марочности бетона рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтами серии Полигрунт.
Подготовка материала:	Материал тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции дрелью (низкооборотистой, не более 400–600 об. /мин.) в течение 2–3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов.
Способ нанесения:	Наносить тонким слоем меховым валиком или кистью в 2-3 слоя. Не допускать собирания эмали в лужи на поверхности бетона. Не разбавлять.
Теоретический расход:	0,16–0,20 кг/м2 в зависимости от пористости поверхности.
Время высыхания при температуре 20°С:	Послойная сушка 12–15 часов в зависимости от температуры и влажности, но не более 24 часов.
Ввод в эксплуатацию при температуре 20°С:	После нанесения последнего слоя: время высыхания до степени 3 – не более 3 часов, через 24 часа – пешеходная нагрузка, через 7 суток – полная механическая нагрузка на основание.
Температура эксплуатации:	От –50°С до +100°С
Очистка инструментов:	Ксилол, У-Растворитель, Толуол, Р-4, Р-5, Р-646, Ацетон. После высыхания материала только механическая очистка инструмента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать полиуретановую эмаль для бетонного пола необходимо в прочно закрытой таре при температуре от –40°С до +30°С, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
Не нагревать. Беречь от огня.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов в закрытой таре – 6 месяцев с даты изготовления.

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.