



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

БЕТОНИТ (Kraskoff Pro) – краска для бетона и бетонных полов

- быстрое время высыхания
- простота и удобство нанесения
- надежная защита бетонных полов в помещениях и на улице
- высокая износостойкость и низкая истираемость
- возможность нанесения при отрицательных температурах

БЕТОНИТ – однокомпонентная эмаль для бетона и бетонных полов, на основе ПВХ смолы.

Краска БЕТОНИТ очень быстро сохнет (время отверждения 15 минут при температуре 20°C), она идеально подходит для быстрой защиты промышленных бетонных полов. Ее можно использовать в любое время года, в том числе во время морозов, что очень удобно при ограниченных сроках проведения работ.

Грунт-эмаль БЕТОНИТ создает высокопрочный поверхностный слой, который надежно защищает промышленные бетонные полы при механических и транспортных нагрузках и значительно продлевает срок службы бетонных полов.

Краска для бетона устойчива к моющим средствам и воздействию атмосферных осадков, хорошо выдерживает кратковременные нагрузки по щелочам, маслам и бензину.

Основные области применения

Износостойкая краска БЕТОНИТ применяется для защиты бетонных полов в любых помещениях, в том числе не отапливаемых или холодных: в складах, торговых помещениях, производственных цехах, автосервисах, гаражах, ангарах, подъездах, закрытых и открытых парковках, а также на улице на открытых погрузочно-разгрузочных площадках, дорожках, въездах, балконах, мостах и других объектах, где необходимо долговечное покрытие бетонного основания с высокими эксплуатационными качествами.

Итоговое покрытие выдерживает нагрузку в виде механических воздействий техникой весом 3-5 т/м².

Подготовка основания к нанесению

Поверхность перед окрашиванием БЕТОНИТ должна быть сухой, чистой, ровной, без масляных пятен.

Подготовка состава к нанесению

Материал тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции вручную или дрелью (низкооборотистой, не более 400-600 об./мин.) в течение 2-3 минут. Перед применением, при необходимости, эмаль разбавляют до рабочей вязкости

растворителями У-растворитель, Толуол, Ксилол или их смесью в количестве не более 10% от массы эмали. При низкой марочности бетона рекомендуется предварительное грунтование поверхности эмалью, разбавленной до вязкости 25-40 с по ВЗ-4.

Способ нанесения

БЕТОНИТ эмаль наносят тонким слоем меховым валиком, кистью или безвоздушным распылением в 2 слоя. Рекомендуется нанесение каждого слоя эмали с толщиной однослойного покрытия 100-140мкм с расходом 0,30-0,40 кг/м².

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от -10°С до +35°С и влажности не более 70%. Температура материала: от +10°С до +25°С.

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С, не более 15 минут. Послойная сушка 0,5-1 ч, в зависимости от температуры и влажности.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями Ксилол, У-Растворитель, Толуол, Р-4, Р-5, Р-646, Ацетон.

Температура эксплуатации от -40°С до +80°С.

После нанесения последнего слоя эмали: через 6 часов – пешеходная нагрузка, через 12 часов – полная механическая нагрузка на основание.

Расход

0,25-0,35 кг/м² в зависимости от пористости поверхности. Толщина одного слоя: 100-140 мкм при расходе 0,30-0,40 кг/м².

Цвет

Колеруется по каталогу RAL.

Тара

Купить БЕТОНИТ можно в ведрах по 15, 25кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Хранить и транспортировать при температуре от -30°С до +40°С.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид	цветная жидкость
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5) °С, с.	не менее 80-160
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), %	75
Адгезия, баллы	не более 1
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5) °С, мин.	не более 15

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.