



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

РАЗМЕТКА БОРДЮРНАЯ (Kraskoff Pro) – износостойкая акриловая краска (эмаль) для бордюрного камня и асфальта

- простота и удобство нанесения
- стойкость к истиранию
- повышенная атмосферостойкость
- высокая светостойкость
- возможность нанесения при отрицательных температурах

РАЗМЕТКА БОРДЮРНАЯ – однокомпонентная эмаль для бордюрного камня и асфальта, представляет собой суспензию износостойких пигментов и наполнителей в растворе сополимеров в органических растворителях с добавлением пластификаторов и целевых добавок.

РАЗМЕТКА БОРДЮРНАЯ предназначена для нанесения защитно-декоративных покрытий на бордюрное ограждение проезжей части, а также для нанесения линий разметки на автомобильных дорогах с усовершенствованными типами покрытий и при проведении ремонтных работ.

Благодаря высококачественным связующим краска обладает прекрасной адгезией к асфальту и бетону, легко наносится и обладает высокой скоростью высыхания.

РАЗМЕТКА БОРДЮРНАЯ образует долговечное, атмосферостойкое и морозостойкое покрытие устойчивое к истиранию, воздействию растворов солей и щелочей, ГСМ.

Краску можно успешно использовать в прохладных условиях весной или осенью.

Основные области применения

Краска РАЗМЕТКА БОРДЮРНАЯ применяется для покраски любых бетонных и асфальтобетонных покрытий:

- бордюрного камня, бетонных лестниц;
- разметочной окраски бордюров автомобильных дорог, шоссе;
- покраски бетонных ограждений и дорожных столбиков;
- тротуарных и садовых бордюров, тротуарной плитки и камня;
- дорожного бортового камня;
- элементов мостовых сооружений, тоннелей, парапетов.

Краска используется для нанесения разметки или покраски дорожных бордюров шоссе, аэродромов, стоянок, парковок, остановок, клумб, объектов ЖКХ и т.п.

Подготовка основания к нанесению

Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой, чистой, ровной, без старой краски.

Подготовка состава к нанесению

Материал тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции вручную или дрелью в течение 2-3 минут. Перед применением, при необходимости, эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителями У-Растворитель, Р-4, Р-4А, Р-646, Р-647, Ацетон, Сольвент, Бутилацетат в количестве не более 10% от массы эмали.

Способ нанесения

РАЗМЕТКА БОРДЮРНАЯ эмаль наносят тонким слоем меховым валиком, кистью, безвоздушным распылением.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от -10°C до +35°C и влажности не более 70%. Температура материала: от +10°C до +25°C.

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C, не более 40 минут. Послойная сушка 0,5-1 ч, в зависимости от температуры и влажности.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.

Температура эксплуатации от -40°C до +80°C.

После нанесения последнего слоя эмали: через 6 часов – пешеходная нагрузка, через 12 часов – полная механическая нагрузка на основание.

Расход

0,20-0,25 кг/м² в зависимости от пористости поверхности.

Цвет

Стандартные цвета: белый, серый, черный, желтый.

Возможна колеровка в цвета: красно-коричневый, красный, зеленый, синий.

Тара

Купить РАЗМЕТКУ БОРДЮРНУЮ можно в ведрах по 15, 25кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от -30°C до +40°C в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид пленки	цветная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ, %	75
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°C, сек.	не менее 80-160
Адгезия, баллы	не более 1
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0 ± 0,5)°C, ч.	не более 40

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.