



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

МАСТЕРВУД (Kraskoff Pro) – атмосферостойкая алкидно-акриловая быстросохнущая краска (грунт-эмаль) для дерева с эффектом пластика

- быстросохнущая
- высокоукрывистая
- грязеотталкивающая
- влагостойкая
- высокостойкая к УФ-излучению
- высокостойкая к перепадам температур

Грунт-эмаль МАСТЕРВУД – материал на основе алкидно-акриловой смолы. Защищает деревянные поверхности от атмосферного воздействия, в том числе от УФ-излучения, биологических факторов (грибки, плесень, бактерии), образует водо- и грязеотталкивающее покрытие, устойчивое к средствам бытовой химии, синтетическим моющим средствам.

После высыхания образует однородное эластичное шелковисто-матовое покрытие «жидкий пластик» с высоко декоративными свойствами.

Основные области применения

Применяется внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Предназначена для окраски любых деревянных поверхностей: деревянных фасадов домов и сооружений (в том числе коттеджей, дачных домов, бытовок, садовых беседок, мебели, детских площадок, деревянных заборов, ворот, ограждений), для окрашивания внутренних и наружных стен, деревянных опор, перекрытий, стропил, навесов, оконных рам, ставень, дверей, оград, а также поверхностей, подверженных высоким механическим нагрузкам (лестниц, перил).

Возможно использовать для перекрашивания ранее окрашенных поверхностей при совместимости со старым покрытием.

Подготовка основания к нанесению

Поверхность очистить от грязи, пыли, старые отслаивающиеся покрытия удалить механическим способом.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.

Для достижения наилучшего качества окрашенной поверхности рекомендуется наносить на шлифованную древесину. Деревянную поверхность шлифовать шкуркой (наждачной бумагой) с зернистостью P150-320, загрунтованную поверхность с зернистостью P240-400. После шлифования с поверхности необходимо очистить от пыли и загрязнения.

Подготовка состава к нанесению

Материал тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции строительным миксером или низкооборотистой дрелью в течение 2-3 минут. Перед применением, при необходимости, эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителями У-Растворитель, Толуол, Ксилол или их смесью и фильтруют через капроновое сито. Эмаль наносится в два слоя, первый слой можно использовать как грунтовочный, разбавленной эмалью до вязкости 25-40 с по ВЗ-4.

Способ нанесения

Наносить кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от -15°C до +30°C и влажности не более 80%. Температура материала: от +10°C до +25°C.

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C, не более 30 минут. Послойная сушка 1,5-2 ч, в зависимости от температуры и влажности.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.

Температура эксплуатации от -60°C до +100°C.

После нанесения последнего слоя грунт-эмали: через 1 сутки – легкая нагрузка на основание, через 5 суток - полная нагрузка на основание.

Расход

0,10-0,18 кг/м² в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Цвет

Колеруется по каталогу RAL.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от -30°C до +30°C в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид	Гладкое, однородное, матовое покрытие
Массовая доля нелетучих веществ, %	68-75
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при t (20,0±0,5)°C, с, не менее	100
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°C, ч, не более	1
Степень перетира, мкм, не более	25

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.