



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

АРМАГИБИТ ГИДРО (Kraskoff Pro) – ингибитор-консервант коррозии для гидроиспытаний оборудования из черного и цветного металла (концентрат)

- защищает оборудование при пневмогидравлическом тестировании
- консервирует до начала эксплуатации
- прост в применении
- безопасен
- не горюч
- концентрат

Ингибитор Армагибит Гидро – однокомпонентный материал, жидкое концентрированное средство. Используется в качестве ингибирующей добавки к жидкости для гидроиспытаний, блокирует процесс коррозии.

Подавление коррозии производится рабочим раствором путем временного наполнения емкостей при проверке оборудования на герметичность под давлением.

Эффективно защищает внутреннюю поверхность оборудования и труб из черного и цветного металлов в процессе проведения испытаний на герметичность, а также после гидропробы в период хранения оборудования вплоть до его ввода в эксплуатацию при соблюдении правил хранения. При этом дополнительных мер по защите от коррозии не требуется.

Средство экологично и безопасно для людей и животных, не имеет класса опасности, не содержит нитритов, фосфатов, хроматов, тяжелых металлов.

Основные области применения

Наносится на черные и цветные металлы: чугун, сталь, цинк, никель, хром, медь, алюминий.

Ингибитор коррозии используется для защиты металлического оборудования, емкостей и труб при гидроиспытаниях и после них.

В качестве подавляющего коррозию состава применяется:

- в теплоэнергетике;
- в коммунальном хозяйстве;
- в производственных цехах всех отраслей промышленности.

Способ нанесения

Ингибитор добавить в воду или жидкость для гидроиспытаний, в том числе его можно добавлять в пропилен-этиленгликолевый водный раствор.

Концентрация раствора: 1–2% по массе ингибитора. Полученный раствор тщательно перемешать. Готовым составом заполнить емкость, систему, оборудование или агрегат и провести гидротестирование. После завершения испытаний слить жидкость в канализацию. Внутренние поверхности, обработанные раствором, не промывать. Консервационные свойства сохраняются на весь период хранения до начала эксплуатации оборудования.

Расход

1–2% по массе ингибитора к воде или жидкости для гидроиспытаний.

Тара

Канистры по 20 кг.

Меры предосторожности

При попадании в глаза промыть водой.

Хранение

Хранить в прочно закрытой таре при температуре от +1°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

Технические данные

ТУ 20.59.59-003-18862682-2024

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.