



117545, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

АРМАГИБИТ ИК-2 (Kraskoff Pro) – ингибитор коррозии для металла, консервирующий до 30 дней (концентрат)

- замедляет процесс коррозии
- срок защиты 30 дней
- безопасен
- прост в применении
- не горюч

АРМАГИБИТ ИК-2 – однокомпонентный материал, почти прозрачная жидкость желтого цвета, могут быть вариации других оттенков от темно-желтого до светло-коричневатого. Экологически чистый материал, без резкого запаха, не выделяет вредных веществ при разложении на воздухе и в сточных водах, может утилизироваться через канализацию. Защищает чугун, стали и другие металлы от коррозии при воздействии таких факторов окружающей среды, как атмосферная влажность, температура, освещенность. Подавляет химические реакции окисления благодаря увеличению электрохимического потенциала поверхности металла.

При нанесении на поверхность металла образует защитную пленку.

При добавлении в рабочие жидкости снижает активность коррозионной среды.

Основные области применения

Наносится на: металл черный, сталь, чугун.

АРМАГИБИТ ИК-2 применяется в машиностроительной и металлообрабатывающей отраслях промышленности, в теплоснабжении и на транспорте, в ремонтных сферах и в коммунальном хозяйстве.

Защищает от коррозии оборудование, станки, детали машин и механизмов, сельскохозяйственную технику, строительный автотранспорт, бытовые радиаторы отопления и др.

Используется при обработке металлических изделий разных габаритов и профиля, для их непродолжительного хранения или при транспортировке. Обработанные 20% раствором изделия можно хранить до 30 дней в помещении или под навесом при любой влажности и температуре до +40°C.

Защитная пленка легко смывается при помощи любого моющего средства или обычной теплой водой. При дальнейшей механической обработке изделия удалять ее не нужно.

АРМАГИБИТ ИК-2 применяют также как добавку в рабочие жидкости и техническую воду в объеме 0,5-2% концентрата. Это придает растворам антикоррозионные защитные свойства и увеличивает срок службы агрегатов и механизмов.

Подготовка состава к нанесению

Ингибитор коррозии АРМАГИБИТ ИК-2 поставляется в виде концентрата.

Для проведения мероприятий по защите от коррозии трубопроводов, стальных

конструкций, арматуры и отдельных деталей необходимо приготовить рабочий водный раствор концентрацией 5-20%, исходя из планируемого времени защиты и условий хранения.

Способ нанесения

Защита металла производится путем окунания в раствор ингибитора.

Для консервации поверхностей негабаритных металлоизделий нанесение раствора ингибитора проводят методом распыления, кистью или валиком.

Для придания антикоррозионных свойств водно-дисперсионным лакокрасочным материалам в воду добавляют 2% ингибитора.

Для использования в рабочем растворе СОЖ или ТМС добавляют 0,5% ингибитора, непосредственно в концентрат СОЖ или ТМС добавляют 2-5% средства.

Температура нанесения: от +10°C до +35°C (в виде водного раствора).

Обработанные металлоизделия хранить в складских условиях или на улице под навесом!

Отработанные растворы утилизируются через канализацию, фильтруясь, через мелкую сетку для задержания шлама.

Расход

5-25 г/м² при консервационной обработке.

Тара

Канистры по 20кг.

Меры предосторожности

При работе со средством использовать резиновые перчатки, очки для защиты глаз, спецодежду.

При попадании на кожу смыть водой с мылом, на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76.

Хранение

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +1 до +30°C.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 4 года со дня изготовления.

ТУ 20.59.59-003-18862682-2024

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.