



117545, Москва,  
ул. Подольских  
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590  
тел.: (800) 555 3611  
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru  
www.kraskoff.by  
www.kraskoff.kz

## **АРМАПРОТЕКТ (Kraskoff Pro) – пассивация и травление сварных швов**

- очищает и защищает от коррозии сварные швы
- увеличивает коррозионную стойкость швов до предсварочного состояния материала
- пожаро- и взрывобезопасен
- прост в использовании

Армапротект – однокомпонентный материал, гелеобразная вязкая жидкость. Представляет собой композицию протравливающих веществ, блокаторов коррозии и ПАВ.

Очищает место сварки от окалины, микрочастиц шлака, выравнивает поверхность. Удаляет травлением оксидную пленку, благодаря чему нейтрализуются и убираются цвета побежалости. Пассивирует поверхность сварных швов, образуя тонкую поверхностную защитную пленку, которая препятствует коррозированию. Очищает изделия и заготовки сложного профиля и конфигурации благодаря приемлемой для растекания вязкости гелеобразной смеси.

Композиция морозостойчива, сохраняет свойства при  $-15^{\circ}\text{C}$ . Не слеживается при хранении.

### **Основные области применения**

**Наносится на:** нержавеющая сталь.

Используется для защиты сварных швов на производстве в машиностроительной промышленности, на судовых верфях, авиационных заводах, железнодорожных депо, в мастерских и гаражах, при строительстве зданий, сооружений, трубопроводов, мостов – везде, где проводятся сварочные работы по нержавеющей стали.

### **Подготовка состава к нанесению**

Перед использованием интенсивно перемешать.

### **Способ нанесения**

Обрабатывать стальные изделия кистью, валиком. Наносить состав по шву, захватывая зону вокруг сварного шва. Толщина наносимого слоя 2-3 мм. После нанесения выдержать 5 - 30 минут в зависимости от вида сварки, толщины и марки стали. Нанесенный гель не должен высохнуть! Не дожидаясь высыхания, смыть гель водой при помощи щеток или ветоши и обработать средствами, нейтрализующими кислоту. Наносить при температуре  $+18-25^{\circ}\text{C}$ .

**Внимание!**

На вертикальных поверхностях рекомендуется использовать Армапротект Плюс, имеющий более густую пастообразную консистенцию (пасту).

**Расход**

0,1-0,15 кг/м<sup>2</sup>.

**Тара**

Канистры по 10 кг.

**Меры предосторожности**

При работе с гелем использовать средства индивидуальной защиты, рекомендованные для работы с кислотами: резиновые перчатки (при необходимости и сапоги), спецодежду (халат, комбинезон), респиратор, защитные очки. При попадании вещества на кожу или слизистые незамедлительно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу за помощью.

**Хранение**

Хранить в герметично закрытой таре при положительной температуре. Допускается замораживание до –15°C. Размораживать с постепенным согреванием при комнатной температуре не менее суток.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

**Технические данные**

Основа материала	комплекс кислот, ингибитор коррозии, активатор травления, очищенная вода
Морозостойчивость, температура	-15°C

ТУ 20.59.59-003-18862682-2024

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте [www.Kraskoff.ru](http://www.Kraskoff.ru).