



117546, Москва,  
ул. Подольских  
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590  
тел.: (800) 555 3611  
zakaz@kraskoff.ru

[www.kraskoff.ru](http://www.kraskoff.ru)  
[www.kraskoff.by](http://www.kraskoff.by)  
[www.kraskoff.kz](http://www.kraskoff.kz)

## ФЕРРОСТОУН ОЙЛ1 (Kraskoff Pro) – эмаль для нефтехранилищ, химстойкая для металла по ржавчине

- маслостойкость и бензостойкость
- термостойкость (до +120°C)
- быстросохнущая
- толстослойная (до 200 мкм)
- высокая химическая стойкость
- механически прочная
- высокая износостойкость
- водостойкость
- морозостойкость (до -60°C)
- ударопрочность
- стойкая к морской и пресной воде
- долговременная защита от коррозии
- полуглянцевая

ФЕРРОСТОУН ОЙЛ1 – двухкомпонентная полиуретановая антикоррозионная грунт-эмаль по металлу, химстойкая краска для окраски нефтехранилищ, металлических труб, стальных трубопроводов, газопроводов, нефтепроводов.

Антикоррозионная полиуретановая двухкомпонентная, защитно-декоративная грунт-эмаль по металлу. В результате полимеризации образует прочную и эластичную пленку, обладающую хорошими физико-механическими свойствами и высокой химстойкостью. Грунт-эмаль ФЕРРОСТОУН ОЙЛ1 совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль. Может наноситься на чистую или ржавую поверхность без предварительного грунтования. Используется для толстослойного покрытия за одно нанесение до 200мкм.

Эмаль для металла ФЕРРОСТОУН ОЙЛ1 обладает химической стойкостью к постоянному и переменному контакту с маслами (минеральным, синтетическим, органическим), жирами, бензину, дизтопливу, водой, растворам щелочей, солей и т.п.

### Основные области применения

Эмаль применяется для наружней защиты нефтехранилищ, резервуаров для хранения топлива, металлических конструкций с высокой химической нагрузкой.

ФЕРРОСТОУН ОЙЛ1 специально разработана для эксплуатации в суровых погодных и климатических условиях. Краска характеризуется достаточной эластичностью.

Эмаль для металла может наноситься при отрицательных температурах, а это значит, что ее можно успешно использовать и в прохладных условиях весной или осенью.

Применяется для окраски объектов:

- для окраски наружных поверхностей емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов;
- металлических труб и стальных трубопроводов;

- для покраски газопроводов и нефтепроводов;
- вагонов-минераловозов;
- резервуаров для сыпучих материалов;
- при ремонтной окраске автотехники и с/х техники;
- гидротехнических сооружений;
- мостов, эстакад, платформ и других металлоизделий.

### **Подготовка основания к нанесению**

ФЕРРОСТОУН ОЙЛ1 наносить на чистую, сухую поверхность. Перед окраской поверхность металла должна быть зачищена от непрочно держащейся ржавчины и обезжириена до степени 1 по ГОСТ 9.402-80 (отсутствие следов жира на фильтровальной бумаге после протирки поверхности). Рекомендуется подготовка до степени Sa2 или St3 по МС ISO 8501. Для увеличения срока службы покрытия и антикоррозионной стойкости рекомендуется прогрунтовать поверхность цинконаполненным грунтом ГРУНТОМЕТ ЦИНК, ГРУНТОМЕТ ЦИНК-ЭМАЛЬ или эпоксидной грунт-эмалью ФЕРРОСТОУН ЭП.

### **Подготовка состава к нанесению**

Эмаль для металла производится в виде двух компонентов - А и Б, соотношение компонентов по объему 15,67:1 (по массе 23,5:1,5).

Компонент А и компонент Б предварительно размешивают, затем – в компонент А постепенно добавляют компонент Б. Полученную смесь тщательно перемешивают дрелью (низкооборотистой, не более 400-600 об./мин.) в течение 2-3 минут, до полного смешения компонентов. Использовать приготовленный состав необходимо в течение 240 минут.

### **Способ нанесения**

ФЕРРОСТОУН ОЙЛ1 химстойкая эмаль для металла наносят методом пневматического или безвоздушного распыления, кистью или валиком однородным слоем в один или два слоя.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха от -15°C до +25°C и влажности не более 80%. Температура материала: от +5°C до +25°C.

Нанесение эмали после грунта зависит от технических характеристик грунта.

Послойная сушка эмали 4 ч, в зависимости от температуры и влажности, но не более 24 ч. при температуре 20°C.

Для разбавления использовать растворители У-Растворитель ПУ, У-Растворитель.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями У-Растворитель ПУ, У-Растворитель, Ксилол, Р-4 или Р-5А.

Температура эксплуатации от -60°C до +120°C.

После нанесения последнего слоя эмали: через 1 сутки – легкая нагрузка, через 7 суток – полная механическая нагрузка на основание при температуре +20°C.

### **Расход**

0,20-0,25 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от толщины покрытия.

Для набора толщины покрытия за 1 раз до 200мкм расход эмали 0,35-0,40 кг/м<sup>2</sup>.

**Цвет**

Колеруется по каталогу RAL.

**Тара**

Купить ФЕРРОСТОУН ОЙЛ1 можно в ведрах по 25кг, комплект: 23,5+1,5кг.

**Меры предосторожности**

При проведении и после окончания внутренних работ тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

**Хранение**

Состав хранить и транспортировать при температуре от -20°C до +30°C вочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Не нагревать. Беречь от огня. Перед применением после хранения или транспортировки при отрицательных температурах грунт-эмаль выдержать в течение не менее 24 часов при  $t$  (20±2)°C, для восстановления рабочей температуры материала.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

**Технические данные**

Свойства до отверждения:

Внешний вид:	
Компонент А	Цветная вязкая жидкость
Компонент Б	Прозрачная подвижная жидкость
Условная вязкость компонентов А+Б по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5) °C, с.	Не нормируется
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), %	85
Плотность при температуре (20,0±0,5) °C, г/куб.см	1,32
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5) °C, ч.	не более 6
Время жизни на поверхности, мин	не менее 60

Свойства после отверждения:

Внешний вид	Пленка заданного цвета
Интервал рабочих температур в воздушной среде, °C	от -60°C до +120°C
Водопоглощение пленки, %	не более 0,1
Предел прочности пленки при разрыве при температуре (20,0±0,5) °C	не менее 17МПа
Относительное удлинение пленки при температуре (20,0±0,5) °C	не менее 20%
Прочность пленки при ударе, см	не менее 100
Твердость пленки грунта по Шору, тип D, на 28 сутки	53-58
Эластичность пленки, мм	не более 1
Истираемость пленки грунта, Табер, CS-10, масса грузов 1кг, МГ	0,013

## **Химическая стойкость**

- вода
- растворы нейтральных, кислых и щелочных электролитов
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические
- переменный контакт с бензином, дизтопливом и т.п.

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

## **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте [www.Kraskoff.ru](http://www.Kraskoff.ru).